

Cartilha Técnica

- 29



Recuperação e estucamento de concreto - PROCRYL DC.

A Cartilha técnica - **CT-29** tem como objetivo orientar e detalhar o processo de execução à mão-de-obra na utilização dos produtos PROCRYL.

Informações de consumo	Ponte de aderência	PROCRYL DC: 0,2 kg/mm/m ²
		Cimento CP II: 1,8 kg/mm/m ²

- O consumo vai depender das condições da base como porosidade e regularidade.

Equipamentos e ferramentas	Desempenadeira de	Pincel de 4"	Tricha
	AÇO Espátula de 4"	Dosador (1 litro)	Balde de 3,6L
	EPIS		

Documentos de referência PROCRYL DC - Ficha técnica

Condições da base

- ✓ Antes da execução, lavar a base eliminando partículas soltas de pó e umedecendo até saturação da mesma;
- ✓ Se a base estiver com baixa resistência superficial, aplicar o **PROCRYL HARD** no lugar da imprimação com **PROCRYL DC** + Água

Preparo e aplicação da imprimação

- ✓ Utilizar um balde plástico limpo e adicionar 1 medida em volume do **PROCRYL DC** + 6 medidas em volume de água limpa.
Traço 1:6 (1 de **PROCRYL DC** + 6 de água limpa)
- ✓ O local onde será aplicado a imprimação, deve estar limpo e seco.
- ✓ Preparar a imprimação na proporção de 1:6 (**PROCRYL DC** : Água) e aplicar no local onde será recebido o estucamento.
- ✓ Aplicar essa imprimação em duas demãos respeitando a secagem entre as demãos, aproximadamente 30min

Preparo e aplicação da recuperação e estucamento do concreto

- ✓ Preparar a pasta de **PROCRYL DC**, água limpa e potável e, cimento na proporção de 1:2:7 (**PROCRYL DC** : Água : cimento)
- ✓ Aplicar sobre a imprimação a pasta resultante da preparação acima, com utilização de uma desempenadeira de aço (lado liso) e dar acabamento desejado.
- ✓ Aguardar no mínimo 24hs para dar acabamento, tais como lixamento, polimento e pintura.

Controles e Cuidados Especiais

Recomendam-se cuidados usuais na aplicação dos produtos citados neste documento:

- ✓ Boa ventilação da área de trabalho;
- ✓ Utilização de EPI's tais como roupas de trabalho, luvas protegendo a pele e óculos;
- ✓ Não ingerir e manter longe do contato de crianças.

Responsabilidade da PROCRYL

As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em testes, treinamentos e cases com desempenho confirmado em obras. A Procryl tem o compromisso de indicar soluções e orientar o uso dos nossos produtos e procedimentos de aplicação. Garantimos o desempenho proposto neste documento, exceto em casos decorrentes do surgimento de patologias oriundas de falha de processos construtivos anteriores ou de má aplicação.

Procryl	Rua Hum, 350 - Distrito Industrial I - Roseira/SP - 12500-000
	(12) 2112-0509
	vendas@procryl.com.br
	suporte@procryl.com.br