

Cartilha Técnica

- 30



Piso polimérico de alta resistência mecânica e abrasiva - PROCRYL DC.

A Cartilha técnica - **CT-30** tem como objetivo orientar e detalhar o processo de execução à mão-de-obra na utilização dos produtos PROCRYL.

Informações de consumo	Piso polimérico	PROCRYL DC: 0,9 kg/m ² /cm	
		Areia média lavada: 0,012 m ³ /m ² /cm	
Equipamentos e ferramentas	Misturador de argamassa	Colher de pedreiro	Desempenadeira de madeira
	Regua de alumínio	Nível	Trincha
	Balde	Vassoura	1 dosador
Documentos de referência	PROCRYL DC - Ficha técnica		

Condições da base

- ✓ Antes da execução, lavar a base eliminando partículas soltas de pó e umedecendo até saturação da mesma; O local que receberá a regularização estanque deve estar limpo e isolado;
- ✓ As tubulações (se houver) passantes e de ralos, deverão estar chumbados com graute, ultrapassando 10 cm acima do nível de contrapiso;
- ✓ Os cantos das paredes e rodapés devem seguir perfeitamente o esquadro pertinente ao projeto;
- ✓ Evitar arremates após aplicação da regularização estanque, para não comprometer o desempenho do sistema;
- ✓ Os passantes devem estar executados e aceitos ou conferidos;
- ✓ As taliscas de marcação dos níveis de acabamento devem estar executadas.
- ✓ Em condições ambientais com temperatura ambiente superior a 30°C, temperatura da base superior a 28°C ou umidade relativa do ar inferior a 40%, é necessário umedecer a base de maneira a torná-la fria ao tato. Aguardar a secagem da base para posterior aplicação da argamassa;

Áreas externas:

- ✓ Um dia antes da execução da regularização estanque, lavar a base com uso de WAP eliminando partículas soltas e pó, até a saturação.
- ✓ Manter a base saturada com água 24 horas antes do início dos trabalhos;
- ✓ Fazer a cura úmida da argamassa com manta geotêxtil (BIDIM), mantendo úmido por 24 horas. Utilizar regador ou mangueira para umedecer a manta geotêxtil. Pode ser utilizado o **PROCRYL AGENTE DE CURA** no lugar da manta geotêxtil;
- ✓ Fissuras ou juntas de dilatação devem ser tratadas previamente;

Orientações de aplicação:

- ✓ Preparar quantidade de argamassa que possa ser consumida em até 90 minutos;
- ✓ Um estruturante pode ser utilizado como sistema de reforço total ou parcial (se necessário nos consultar para indicação do estruturante);
- ✓ No caso do uso de areia que não atenda as exigências de normas, consulte nosso suporte técnico para ajuste de traço conforme a necessidade;
- ✓ O reboco/emboço das paredes deve estar executado deixando livre o rodapé (cerca de 40 cm do nível da laje);
- ✓ Os tubos do ralo ou passante deveram estar chumbados e passando 10 cm acima da laje;
- ✓ Espessura mínima da regularização com a regularização estanque é de 10 mm.

Aplicação do piso polimérico

Cartilha Técnica

- 30



Piso polimérico de alta resistência mecânica e abrasiva - PROCRYL DC.

- ✓ Preparar o mordente com a mistura de cimento, **PROCRYL DC** e água, com o seguinte traço em volume:
1 de **PROCRYL DC** : 3 de água : 4 de Cimento CP II
 - ✓ Espalhar este mordente com broxa ou vassoura de piaçava.
 - ✓ Executar somente em áreas prontas para a aplicação imediata do piso polimérico.
 - ✓ Promova a mistura de cimento e areia média seca na proporção em volume de 1: 3 em masseiras.
 - ✓ Preparar uma solução de **PROCRYL DC** e água, na proporção em volume:
1 de **PROCRYL DC** : 3 de água:
 - ✓ Amolentar com a solução acima a mistura de cimento e areia (1 : 3) de modo a obter-se trabalhabilidade desejada e o não aparecimento de grumos;
 - ✓ Aplicar a argamassa resultante sobre o mordente ainda úmido, procurando-se sempre completar cada área/cômodo de modo a evitar juntas de execução.
- Obs.:** Calcular o volume de argamassa a ser executada para ser consumida no máximo em 30 minutos.
- ✓ Promover o arredondamento e reforço dos cantos internos com a desempenadeira de aço de canto, imediatamente após o alinhamento do piso;
 - ✓ Execute o piso polimérico, iniciando o serviço de taliscamento do piso em função do nível requerido;
 - ✓ Cortar os passantes de ralos no nível final da impermeabilização;
 - ✓ Estenda a massa aditivada sobre a superfície previamente umedecida com a solução mordente, comprimindo fortemente - compactando a argamassa com a desempenadeira de madeira, de modo a evitar o aparecimento de vazios. Sarrafear de acordo com as taliscas e mestres pré-definidas, dar o acabamento superficial com desempenadeira de madeira e finalizar, alisando com leve pressão com a desempenadeira de aço.

Liberação do Piso: revestimento ou tráfego leve: 3 dias e cura final 28 dias

Controles e Cuidados Especiais

Recomendam-se cuidados usuais na aplicação dos produtos citados neste documento:

- ✓ Boa ventilação da área de trabalho;
- ✓ Utilização de EPI's tais como roupas de trabalho, luvas protegendo a pele e óculos;
- ✓ Não ingerir e manter longe do contato de crianças.

Responsabilidade da PROCRYL

As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em testes, treinamentos e cases com desempenho confirmado em obras. A Procryl tem o compromisso de indicar soluções e orientar o uso dos nossos produtos e procedimentos de aplicação. Garantimos o desempenho proposto neste documento, exceto em casos decorrentes do surgimento de patologias oriundas de falha de processos construtivos anteriores ou de má aplicação.

Procryl

Rua Hum, 350 - Distrito Industrial I - Roseira/SP - 12500-000

(12) 2112-0509

vendas@procryl.com.br

suporte@procryl.com.br
