

Cartilha Técnica

- 35



Aditivo modificador de argamassa em autonivelante - PROCRYL AN

A Cartilha técnica - **CT-35** tem como objetivo orientar e detalhar o processo de execução à mão-de-obra na utilização dos produtos PROCRYL.

Informações de consumo	Baixa espessura (até 5mm)	PROCRYL AN: 5 kg/m ² Argamassa colante AC-I: 20 kg
	Média e baixa espessura (acima de 5 mm)	PROCRYL AN: 5 kg/m ² Argamassa Multiuso: 20 kg

- O consumo vai depender das condições da base como porosidade e regularidade.

Equipamentos e ferramentas	Betoneira ou furadeira	Nível	Hélice Misturadora
	Balde de 20 litros	Dosador (1 litro)	EPIs
	Sapato de prego	Rolo Quebra-Bolha para baixa espessura	Rodo de Borracha Dentado (em V, 15 x 15mm) para baixa espessura

Documentos de referência	PROCRYL AN - Ficha técnica
---------------------------------	----------------------------

Condições para início dos serviços de assentamento cerâmico:

- ✓ A base deve estar seca e limpa. Remover da área a ser tratada, as partes soltas, partes ocas, poeiras, natas de cimento, óleos, ceras, graxas ou qualquer outro produto que possa interferir na aderência.
- ✓ Evitar aplicar o produto em substratos aquecidos (exemplo: base exposta por muito tempo ao sol).

Preparo da Argamassa Colante de assentamento.



Misture o conteúdo do componente pó desejada com **PROCRYL AN** até obter consistência homogênea e fluída; Não colocar água e evitar a formação de grumos.

- ✓ Utilizar em no máximo 30 minutos, após a mistura do **PROCRYL AN** a Argamassa Colante tipo AC-I ou Multiuso.

Aplicação do revestimento autonivelante.

- ✓ Com auxílio de um rodo dentado tipo serra, de 15 mm, espalhar a argamassa por toda a área projetada
- ✓ Com auxílio de um rolo Quebra-Bolha, regularizar o revestimento, eliminando ar incorporado e marcas da aplicação anterior.
- ✓ Aguardar 48 hs para liberação do tráfego.

Controles e Cuidados Especiais

Recomendam-se cuidados usuais na aplicação dos produtos citados neste documento:

- ✓ Boa ventilação da área de trabalho;
- ✓ Utilização de EPI's tais como roupas de trabalho, luvas protegendo a pele e óculos;
- ✓ Não ingerir e manter longe do contato de crianças.

Responsabilidade da PROCRYL

As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em testes, treinamentos e cases com desempenho confirmado em obras. A Procryl tem o compromisso de indicar soluções e orientar o uso dos nossos produtos e procedimentos de aplicação. Garantimos o desempenho proposto neste documento, exceto em casos decorrentes do surgimento de patologias oriundas de falha de processos construtivos anteriores ou de má aplicação.

Cartilha Técnica

- 35



Aditivo modificador de argamassa em autonivelante - PROCRYL AN

Procryl

Rua Hum, 350 - Distrito Industrial I - Roseira/SP - 12500-000

(12) 2112-0509

vendas@procryl.com.br

suporte@procryl.com.br
