

PROCRYL 8.000

Hidrofugante para superfícies.



Informações do produto	Viscosidade: até 100 cps Validade: 12 meses	Densidade: 0,78 a 0,82 g/cm ³
Embalagem	Tipo: Bombona plástica Dimensões da embalagem: L = 30,5 cm, C = 38 cm, h = 55 cm	Empilhamento máximo: nenhuma Peso líquido: 40 kg Peso bruto: 42 kg
Campo de aplicação	textura, pinturas e revestimento cerâmico e pétreos; <small>*validar o acabamento com aplicação teste com PROCRYL 8.000</small>	
Método de preparo e aplicação	Preparo e mistura: Produto pronto para uso; Não diluir. Manter a embalagem do PROCRYL 8.000 , sempre fechada quando não estiver aplicando. Condição da base: A superfície deve estar limpa e isenta de qualquer tipo de contaminação tais como óleo, poeira, etc. PROCRYL 8.000 deve ser aplicado com rolo, pincel, trincha, ou pulverizador de baixa pressão sem deixar escorrer. A aplicação deve ser homogênea, sem apresentar excessos. Evitar respingos durante aplicação. <ul style="list-style-type: none">A aplicação deve ocorrer em duas demãos com intervalo médio de 30 minutos entre elas.Não aplicar PROCRYL 8.000 com a superfície quente e/ou com incidência solar. Aplique preferencialmente pela manhã ou em locais com sombra.Para mais informações das aplicações do PROCRYL 8.000, disponibilizamos nossa Equipe Técnica para apresentação, treinamento, capacitação dos aplicadores e acompanhamento do uso dos produtos PROCRYL.	
Informações de consumo	Baixa porosidade: Média porosidade: Alta porosidade:	100 a 150 mL/m ² 150 a 300 mL/m ² 300 a 1000 mL/m ²
	<ul style="list-style-type: none">O consumo vai depender das condições da base como porosidade e regularidade.	
Informações técnicas de desempenho	Resultado	Norma de referência
	% de Exclusão de Água vs. Controle depois de 24hs de imersão	76% Cubo de argamassa 80% Bloco de concreto
	% de Exclusão de Água vs. Controle depois de 24hs de imersão	77% Cubo de concreto 2"
V.U.R. (Vida Útil de Referência)	textura, pinturas e revestimento cerâmico e pétreos	5 anos
	<ul style="list-style-type: none">Recomendamos a consulta do GUIA ORIENTATIVO PARA O DESEMPENHO DOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO em sua versão mais atual.	

PROCRYL 8.000

Hidrofugante para superfícies.



Informações SSMA

Produto Líquidos inflamáveis: Categoria 3 - Corrosão/irritação à pele: Categoria 2 - Lesões oculares graves/irritação ocular: Categoria 2B - Sensibilização à pele: Categoria 1 - Tóxico à reprodução: Categoria 2 - Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única: Categoria 3 - Perigo por aspiração: Categoria 1. Para obter mais informações consulte a FISPQ do produto através dos nossos canais.

A PROCRYL não oferece logística reversa para suas embalagens, pois não há programa para receber de volta as embalagens. Deste modo, informamos que a embalagem usada desde que limpa corretamente, pode ser descartada como classe II-B

VOC - SCAQMD 304-91: ≤50 g/l

Diferencial

Resistente ao intemperismo, podendo ficar exposto;

Fácil aplicação e ótima trabalhabilidade, resultando em produtividade da execução;

Aumenta a vida útil da superfície, evitando infiltrações;

Pronto para uso;

V.U.R. aproximadamente de 3 a 5 anos

Sem geração de resíduos;

Procryl

Rua Hum, 350 - Distrito Industrial I - Roseira/SP - 12500-000

(12) 2112-0509

vendas@procryl.com.br

suporte@procryl.com.br