

# PROCRYL HARD

Endurecedor e selador para superfícies cimentícias.



<b>Informações do produto</b>	Viscosidade: até 100 cps Sólidos: 8 a 10%	Densidade: 0,85 a 0,92 g/cm <sup>3</sup> Validade: 12 meses
<b>Embalagem</b>	Tipo: Bombona plástica Dimensões da embalagem: L = 30,5 cm, C = 38 cm, h = 55 cm	Empilhamento máximo: nenhuma Peso líquido: 43 kg Peso bruto: 45 kg
<b>Campo de aplicação</b>	Concreto e argamassas	
<b>Método de preparo e aplicação</b>	<p><b>Preparo e mistura:</b> Produto pronto para uso; Não diluir. Manter a embalagem do <b>PROCRYL HARD</b>, sempre fechada quando não estiver aplicando.</p> <p><b>Condição da base:</b> A superfície deve estar limpa e isenta de qualquer tipo de contaminação tais como óleo, poeira, etc.</p> <p><b>PROCRYL HARD</b> deve ser aplicado com rolo, pincel, trincha, ou pulverizador de baixa pressão sem deixar escorrer. A aplicação deve ser homogênea, sem apresentar excessos. Evitar respingos durante aplicação.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A aplicação deve ocorrer em duas demãos com intervalo médio de 30 minutos entre elas.</li><li>Não aplicar <b>PROCRYL HARD</b> com a superfície quente e/ou com incidência solar. Aplique preferencialmente pela manhã ou em locais com sombra.</li><li>Para mais informações das aplicações do <b>PROCRYL HARD</b>, disponibilizamos nossa Equipe Técnica para apresentação, treinamento, capacitação dos aplicadores e acompanhamento do uso dos produtos PROCRYL.</li></ul>	
<b>Informações de consumo</b>	Baixa porosidade: Média porosidade: Alta porosidade:	100 mL/m <sup>2</sup> 100 a 500 mL/m <sup>2</sup> 500 a 700 mL/m <sup>2</sup>
	<ul style="list-style-type: none"><li>O consumo vai depender das condições da base como porosidade e regularidade.</li></ul>	
<b>V.U.R. (Vida Útil de Referencia)</b>	5 anos	
<b>Informações SSMA</b>	<p>Produto Líquidos inflamáveis: Categoria 2 - Toxicidade aguda - Oral: Categoria 5 - Toxicidade aguda - Inalação: Categoria 4 - Corrosão/irritação à pele: Categoria 2 - Lesões oculares graves/irritação ocular: Categoria 2A - Carcinogenicidade: Categoria 2 - Tóxico à reprodução: Categoria 1B - Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única: Categoria 1 - Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida: Categoria 1 - Perigo por aspiração: Categoria 1 - Perigoso ao ambiente aquático - Agudo: Categoria 1. Para obter mais informações consulte a FISPQ.</p> <p>A PROCRYL não oferece logística reversa para suas embalagens, pois não há programa para receber de volta as embalagens. Deste modo, informamos que a embalagem usada desde que limpa corretamente, pode ser descartada como classe II-B</p> <p>VOC - SCAQMD 304-91: ≤150 g/l</p>	

# PROCRYL HARD

Endurecedor e selador para superfícies cimentícias.



<b>Diferencial</b>	<p>Promove o aumento na resistência abrasão;</p> <p>Facilidade de espalhamento e boa cobertura;</p> <p>Resistente ao intemperismo, podendo ficar exposto;</p> <p>Facilita a aderência do revestimento final;</p> <p>Pode resultar em brilho;</p> <p>Aumenta a vida útil da superfície, aumentando sua <u>resistência</u>;</p> <p>Pronto para uso, dispensa diluição</p> <p>Sem geração de resíduos;</p>
<b>Procryl</b>	<p>Rua Hum, 350 - Distrito Industrial I - Roseira/SP - 12500-000</p> <p>(12) 2112-0509</p> <p><a href="mailto:vendas@procryl.com.br">vendas@procryl.com.br</a></p> <p><a href="mailto:suporte@procryl.com.br">suporte@procryl.com.br</a></p>