



**PROCRYL  
ADESIFIX**

Polímero adesivo de alto rendimento para chapiscos e Argamassas.

### Campo de aplicação

Alvenarias, concreto e EPS, aplicado de forma tradicional, rolado e vassourado; Adesivo para argamassa de reparo e regularização; uso com gesso para fixação de sancas e molduras

### Consumo

Chapisco: 0,2 a 0,25L/m<sup>2</sup> para 3mm de espessura

Aditivo para argamassa: 0,4 a 0,5L/m<sup>2</sup> para 1cm de espessura

### Diferencial

- ✓ Fácil aplicação e ótima trabalhabilidade, resultando em produtividade da execução;
- ✓ Facilita a aplicação do Chapisco tradicional e rolado, reduzindo perdas de material;
- ✓ Ideal para melhorar a aderência das argamassas e substratos do concreto e alvenaria;
- ✓ Sem geração de resíduos;



- ✓ Viscosidade: 2000 a 3000 cps
- ✓ pH: 7 a 9
- ✓ Densidade: 0,95 a a 1,05g/cm<sup>3</sup>
- ✓ VOC: ≤ 30 g/L



200L  
50L



12 meses



**Classificação da substância ou mistura:** Produto químico não classificado como perigoso de acordo com ABNT NBR 14725-2. Para obter mais informações consulte a FISPQ.

# PROCESSO DE APLICAÇÃO



## CHAPISCO TRADICIONAL

- Argamassa com traço de até 1:4 (cimento: areia média) com **PROCRYL ADESIFIX** diluído na água de mistura na proporção até 1:6 (**PROCRYL ADESIFIX**: água) em volume. Aplicar com colher de pedreiro.

## CHAPISCO ROLADO

- Argamassa com traço de até 1:4 (cimento: areia média) com **PROCRYL ADESIFIX** diluído na água de mistura na proporção até 1:6 (**PROCRYL ADESIFIX**: água) em volume. Aplicar com rolo próprio para chapisco ou rolo de textura adequado.

## CHAPISCO EM PISO

- Argamassa com traço de até 1:4 (cimento: areia média) com **PROCRYL ADESIFIX** diluído na água de mistura na proporção até 1:6 (**PROCRYL ADESIFIX**: água) em volume. Aplicar com vassoura de pêlo e lançar a argamassa com o chapisco ainda fresco (úmido)

## ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E REPARO

- Argamassa com traço 1:3 (cimento: areia média) com **PROCRYL ADESIFIX** diluído na água de mistura na proporção até 1:3 (**PROCRYL ADESIFIX**: água) em volume. Aplicar com colher de pedreiro.

Em superfícies de concreto lisas, deve-se lavar, escovar ou apicoar tornando-a áspera, para garantir a máxima aderência do chapisco e da argamassa de regularização e reparos; Não deve ser utilizado cal e saibro nas argamassas para chapisco; Não utilizar como pintura

## PREPARO

A superfície deve estar limpa, livre de impurezas, áspera e isenta de partículas soltas, pinturas, desmoldantes e outros que prejudiquem a aderência, devendo ser umedecida, não saturada. O **PROCRYL ADESIFIX** deve ser diluído na água de amassamento de acordo com o serviço e traço utilizado.



# PROCRYL



[vendas@procryl.com.br](mailto:vendas@procryl.com.br)  
[suporte@procryl.com.br](mailto:suporte@procryl.com.br)



(11) 99362-5959



[www.procryl.com.br](http://www.procryl.com.br)



@procryl



@procryl



procryl