



PROCRYL
LC 45

É uma resina base água, com reologia controlada, formadora de filme com alta resistência água.

Campo de aplicação

Produção de tintas e vernizes base água para flexografia e rotogravura.

Revestimento para impressão digital.

Primer para vernizes UV.

Revestimento para madeira e papel.

Consumo

Aplicação em máquina: 8 à 12g/m²

Diferencial

- ✓ Emulsão álcali solúvel.
- ✓ Boa flexibilidade.
- ✓ Excelente resolubilidade.
- ✓ Proporciona bom brilho.
- ✓ Boa transferência em máquina.
- ✓ Excelente resistência à água e óleo.
- ✓ Secagem rápida.
- ✓ Produto Isento de Glicol
- ✓ Compatibilidade em álcool.
- ✓ Excelente resolubilidade.



50, 190 e 1.000kg



12 meses



- ✓ pH: 7 a 9
- ✓ Viscosidade(copo ford 4): 19 a 21s
- ✓ Densidade: 0,95 a 1,05g/cm³
- ✓ Sólidos: 38 a 40%
- ✓ COB: 12± 5g/m²

Classificação da substância ou mistura: Produto químico não classificado como perigoso de acordo com ABNT NBR 14725-2. Para obter mais informações consulte a FISPQ.



PROCRYL



vendas@procryl.com.br
suporte@procryl.com.br



(11) 99362-5959



www.procryl.com.br



@procryl



@procryl



procryl