

# PROCRYL ROOF



**Membrana de Polímero Acrílico, pronta para uso, para impermeabilização de lajes expostas, telhados, marquises, platibandas e abóbadas; Membrana para redução de ilhas de calor.**

<b>Informações do produto</b>	Viscosidade: 11.000 a 16.000 cps	pH: 8 a 10
	Densidade: 1,25 a 1,35 g/cm <sup>3</sup>	Sólidos: 60 a 65%
	Validade: 12 meses	

<b>Embalagem</b>	Tipo: Balde plástico	Empilhamento máximo: até 3 baldes
	Dimensões da embalagem: 31 cm de diâmetro e 38 cm de altura	Peso líquido: 25 kg Peso bruto: 25,7 kg

<b>Campo de aplicação</b>	Lajes expostas	Telhados	Marquises, platibandas e abóbadas
---------------------------	----------------	----------	-----------------------------------

**Método de preparo e aplicação**      **Preparo e mistura:** Produto PRONTO PARA USO; não requer adição de água ou mistura.

**ABNT NBR 15.885**

**ANBT NBR 13.321**

**Condição da base:** Remova sujeiras e poeira, se necessário para aplicação do **PROCRYL ROOF**. Recomendamos seguir as instruções pertinentes ao preparo da base, citadas na ABNT NBR 9574.

**Tratamento de ralos, cantos e rodapé:** Quando houver, aplique primeira demão do PROCRYL ROOF, fixando o estruturante **PROCRYL TELA**. Com 1ª demão seca, aplicar as demãos seguintes da pintura impermeável, conforme especificado.

**Aplicação:** aplique a 1ª demão em toda a área a ser impermeabilizada; após secagem, aplicar as quantidades de demão necessária para atendimento do consumo especificado.

Após secagem da última demão, aguarde 48 hs para realizar o ensaio de estanqueidade (se aplicável). Após conclusão do ensaio, a área está liberada para receber o acabamento se aplicável.

- Para mais informações das aplicações do **PROCRYL ROOF**, disponibilizamos nossa Equipe Técnica para apresentação, treinamento, capacitação dos aplicadores e acompanhamento do uso dos produtos PROCRYL.

<b>Informações de consumo</b>	Impermeabilização de lajes expostas:	2 kg/m <sup>2</sup>
	Impermeabilização de Telhados:	1 kg/m <sup>2</sup>
	Impermeabilização de marquises, platibandas e abóbadas:	1,5 kg/m <sup>2</sup>
	Redução de ilhas de calor	0,5 a 1 kg/m <sup>2</sup>

- O consumo vai depender das condições da base como porosidade e regularidade.

**Informações SSMA**      Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14.725-2. Para mais informações acesse a FISPQ do produto através dos nossos canais.

A PROCRYL não oferece logística reversa para suas embalagens, pois não há programa para receber de volta as embalagens. Deste modo, informamos que a embalagem usada desde que limpa corretamente, pode ser descartada como classe II-B

VOC - SCAQMD 304-91: ≤30 g/l

# PROCRYL ROOF



**Membrana de Polímero Acrílico, pronta para uso, para impermeabilização de lajes expostas, telhados, marquises, platibandas e abóbadas; Membrana para redução de ilhas de calor.**

<b>Informações técnicas de desempenho</b>	<b>Ensaio - ABNT NBR 13.321 - Classe C</b>	<b>Resultado</b>
	Resistência à tração no ponto máximo	3,7 MPa
	Alongamento na ruptura	256%
	Resistência à tração no ponto máximo após envelhecimento*	2,7 MPa
	Alongamento de ruptura após envelhecimento*	192%
	Absorção de água (168h/23°C)	7%
	Determinação de resistência de aderência	0,5 MPa
	<b>Ensaio - complementares</b>	<b>Resultado</b>
	NBR 10787 – Estanqueidade positiva	≥25 m.c.a.
	NBR 12171 – Aderência aos 28 dias de cura	≥1 MPa
	NBR 13.276 – Flexibilidade à baixa temperatura	Sem alterações
	ASTM G154 – Envelhecimento por intemperismo artificial	Sem alterações
	ASTM E 1918-16 - Refletância à radiação solar	82%
	ASTM C 1371-15 - Emissividade à temperatura ambiente	0,86
	ASTM E 1980-11 - SRI (Índice de Refletância Solar)	101,6

<b>V.U.R. (Vida Útil de Referência)</b>		
	Lajes expostas:	15 anos
	Telhados, marquises, platibandas e abóbadas:	12 anos

- Recomendamos a consulta do GUIA ORIENTATIVO PARA O DESEMPENHO DOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO em sua versão mais atual.

<b>Diferencial</b>	
	Fácil aplicação e ótima trabalhabilidade, resultando em produtividade da execução;
	Baixa espessura, não interfere no acabamento final;
	Resistente ao intemperismo, podendo ficar exposto;
	Secagem rápida e curto intervalo entre as demãos;
	Ótima elasticidade e flexibilidade;
	Produto pronto para uso;
	Sem geração de resíduos;

<b>Procryl</b>	
	Rua Hum, 350 - Distrito Industrial I - Roseira/SP - 12500-000
	(12) 2112-0509
	vendas@procryl.com.br
	suporte@procryl.com.br