

PROCRYL 100

Polímero acrílico a ser misturado ao cimento CP II ou III para produção de argamassa polimérica industrializada.



Informações do produto	Viscosidade: até 150 cps	pH: 8 a 10
	Densidade: 0,95 a 1,05 g/cm ³	Sólidos: 9 a 12%
	Validade: 12 meses	

Embalagem	Tipo: Balde plástico	Empilhamento máximo: até 3 baldes
	Dimensões da embalagem: 31 cm de diâmetro e 38 cm de altura	Peso líquido: 25 kg Peso bruto: 20,7 kg

Campo de aplicação	Banheiro e box; Cozinha e áreas de serviços; Varandas e sacadas Barrados
---------------------------	---

Método de preparo e aplicação	Preparo e mistura: Separe um recipiente limpo para preparar a mistura do PROCRYL 100 e cimento; Adicione 2 partes, em volume, de PROCRYL 100 no recipiente; Adicione 3 partes, em volume, de cimento; Misture de 3 a 5 min até obter consistência homogênea e sem grumos.
--------------------------------------	--

Condição da base: Remova sujeiras e poeira, se necessário para aplicação do **PROCRYL 100**. Recomendamos seguir as instruções pertinentes ao preparo da base, citadas na ABNT NBR 9574.

Tratamento de ralos, cantos e rodapé: Quando houver, aplique primeira demão do **PROCRYL 100**, fixando o estruturante **PROCRYL TELA**. Com 1ª demão seca, aplicar as demãos seguintes da pintura impermeável, conforme especificado.

Aplicação: aplique a 1ª demão em toda a área a ser impermeabilizada; após secagem, aplicar as quantidades de demão necessária para atendimento do consumo especificado.

Após secagem da última demão, aguarde 48 hs para realizar o ensaio de estanqueidade. Após conclusão do ensaio, a área está liberada para receber o acabamento se aplicável.

- Caso a base apresente baixa resistência superficial, realizar a imprimação homogeneizando 1 parte de **PROCRYL 100** e 2 partes de água, aplicar em toda área e aguardar secagem.
- Cimentos classificados como CP II e CP III (secagem normal) são compatíveis com a linha Procryl; As demais classificações devem ser testadas, visando não impactar o preparo e a aplicação.
- Para mais informações das aplicações do **PROCRYL 100**, disponibilizamos nossa Equipe Técnica para apresentação, treinamento, capacitação dos aplicadores e acompanhamento do uso dos produtos **PROCRYL**.

Informações de consumo e rendimento		Consumo/m ²	Redimento/embalagem
	Umidade de solo ou água de percolação	0,4 kg/m ²	até 50 m ²
	Pressão hidrost. positiva no mínimo 25 m.c.a	0,6 kg/m ²	até 33 m ²
	Pressão hidrost. negativa até 10 m.c.a	0,8 kg/m ²	até 25 m ²

- O consumo vai depender das condições da base como porosidade e regularidade.
- Cada demão aplicada do **PROCRYL 100** consome aproximadamente 0,2kg/m²

PROCRYL 100

Polímero acrílico a ser misturado ao cimento CP II ou III para produção de argamassa polimérica industrializada.



Informações técnicas de desempenho NBR 11.905	Resultado	Norma de referência
	≥10 m.c.a.	NBR 10787 – Estanqueidade positiva
	≥10 m.c.a.	NBR 10787 – Estanqueidade negativa
	≥0,5 MPa	NBR 12171 – Aderência aos 28 dias de cura

Informações SSMA Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14.725-2. Para mais informações acesse a FISPQ do produto através dos nossos canais.

A PROCRYL não oferece logística reversa para suas embalagens, pois não há programa para receber de volta as embalagens. Deste modo, informamos que a embalagem usada desde que limpa corretamente, pode ser descartada como classe II-B

VOC - SCAQMD 304-91: ≤20 g/l

V.U.R. (Vida Útil de Referência)		
	Banheiro e box; Cozinha e áreas de serviços; Varandas e sacadas	13 anos
	Barrados:	13 anos

- Recomendamos a consulta do GUIA ORIENTATIVO PARA O DESEMPENHO DOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO em sua versão mais atual.

Diferencial	Fácil aplicação e ótima trabalhabilidade, resultando em produtividade da execução; Baixa espessura, não interfere no acabamento final; Dosagem programada conforme o tamanho da área; Permite assentamento de revestimento cerâmico e porcelanato; Secagem rápida e curto intervalo entre as demãos; Ótima aderência; Resistente a intempéries e alcalinidade; Sem geração de resíduos;
--------------------	--

Procryl	Estrada Vicinal Vito Julio Lerario, 720 - Distrito Industrial - Roseira/SP - 12580-322 (12) 2112-0509 vendas@procryl.com.br suporte@procryl.com.br
----------------	---