

PROCRYL 8.000 ÁGUA

Hidrofugante, base água, pronto para uso, para textura, pinturas e revestimento cerâmico e pétreos



Informações do produto	Viscosidade: até 100 cps	Densidade: 0,95 a 1,05 g/cm ³
	Validade: 12 meses	

Embalagem	Tipo: Bombona plástica	Empilhamento máximo: nenhuma
	Dimensões da embalagem: L = 30,5 cm, C = 38 cm, h = 55 cm	Peso líquido: 20 kg Peso bruto: 20,7 kg

Campo de aplicação	textura, pinturas e revestimento cerâmico e pétreos;
---------------------------	--

*validar o acabamento com aplicação teste com PROCRYL 8.000 ÁGUA
*aplicações em texturas e pinturas de base sintética podem apresentar brilho.

Método de preparo e aplicação	Preparo e mistura: Produto pronto para uso; Não diluir. Manter a embalagem do PROCRYL 8.000 ÁGUA , sempre fechada quando não estiver aplicando.
--------------------------------------	---

Condição da base: A superfície deve estar limpa e isenta de qualquer tipo de contaminação tais como óleo, poeira, etc.

PROCRYL 8.000 ÁGUA deve ser aplicado com rolo, pincel, trincha, ou pulverizador de baixa pressão sem deixar escorrer. A aplicação deve ser homogênea, sem apresentar excessos. Evitar respingos durante aplicação.

- A aplicação deve ocorrer em duas demãos com intervalo mínimo de 30 minutos entre elas.
- Não aplicar **PROCRYL 8.000 ÁGUA** com a superfície quente e/ou com incidência solar. Aplique preferencialmente pela manhã ou em locais com sombra.
- Para mais informações das aplicações do **PROCRYL 8.000 ÁGUA**, disponibilizamos nossa Equipe Técnica para apresentação, treinamento, capacitação dos aplicadores e acompanhamento do uso dos produtos PROCRYL.

Informações de consumo	Baixa porosidade:	100 a 150 mL/m ²
	Média porosidade:	150 a 300 mL/m ²
	Alta porosidade:	300 a 1000 mL/m ²

- O consumo vai depender das condições da base como porosidade e regularidade.

Informações técnicas de desempenho	Resultado	Norma de referência
	% de Exclusão de Água vs. Controle depois de 24hs de imersão	76% Cubo de argamassa 80% Bloco de concreto
	% de Exclusão de Água vs. Controle depois de 24hs de imersão	77% Cubo de concreto 2"

V.U.R. (Vida Útil de Referência)	textura, pinturas e revestimento cerâmico e pétreos	5 anos
---	---	--------

- Recomendamos a consulta do GUIA ORIENTATIVO PARA O DESEMPENHO DOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO em sua versão mais atual.

PROCRYL 8.000 ÁGUA

Hidrofugante, base água, pronto para uso, para textura, pinturas e revestimento cerâmico e pétreos



Informações SSMA

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14.725-2. Para mais informações acesse a FISPQ do produto através dos nossos canais.

A PROCRYL não oferece logística reversa para suas embalagens, pois não há programa para receber de volta as embalagens. Deste modo, informamos que a embalagem usada desde que limpa corretamente, pode ser descartada como classe II-B

VOC - SCAQMD 304-91: ≤ 50 g/l

Diferencial

Resistente ao intemperismo, podendo ficar exposto;

Fácil aplicação e ótima trabalhabilidade, resultando em produtividade da execução;

Aumenta a vida útil da superfície, evitando infiltrações;

Pronto para uso;

V.U.R. aproximadamente de 3 a 5 anos

Sem geração de resíduos;

Procryl

Estrada Vicinal Vito Julio Lerario, 720 - Distrito Industrial - Roseira/SP - 12580-322

(12) 2112-0509

vendas@procryl.com.br

suporte@procryl.com.br