

# PROCRYL 8.000

Hidrofugante, pronto para uso, para textura, pinturas e revestimento cerâmico e pétreos



<b>Informações do produto</b>	Viscosidade: até 100 cps Validade: 12 meses	Densidade: 0,78 a 0,82 g/cm <sup>3</sup>
<b>Embalagem</b>	Tipo: Bombona plástica Dimensões da embalagem: L = 30,5 cm, C = 38 cm, h = 55 cm	Empilhamento máximo: nenhuma Peso líquido: 16 kg Peso bruto: 16,8 kg
<b>Campo de aplicação</b>	textura, pinturas e revestimento cerâmico e pétreos;	
<b>Método de preparo e aplicação</b>	<p><b>Preparo e mistura:</b> Produto pronto para uso; Não diluir. Manter a embalagem do <b>PROCRYL 8.000</b>, sempre fechada quando não estiver aplicando.</p> <p><b>Condição da base:</b> A superfície deve estar limpa e isenta de qualquer tipo de contaminação tais como óleo, poeira, etc.</p> <p><b>PROCRYL 8.000</b> deve ser aplicado com rolo, pincel, trincha, ou pulverizador de baixa pressão sem deixar escorrer. A aplicação deve ser homogênea, sem apresentar excessos. Evitar respingos durante aplicação.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A aplicação deve ocorrer em duas demãos com intervalo mínimo de 30 minutos entre elas.</li><li>Não aplicar <b>PROCRYL 8.000</b> com a superfície quente e/ou com incidência solar. Aplique preferencialmente pela manhã ou em locais com sombra.</li><li>Para mais informações das aplicações do <b>PROCRYL 8.000</b>, disponibilizamos nossa Equipe Técnica para apresentação, treinamento, capacitação dos aplicadores e acompanhamento do uso dos produtos PROCRYL.</li></ul>	
<b>Informações de consumo</b>	Baixa porosidade: Média porosidade: Alta porosidade:	100 a 150 mL/m <sup>2</sup> 150 a 300 mL/m <sup>2</sup> 300 a 1000 mL/m <sup>2</sup>
	<ul style="list-style-type: none"><li>O consumo vai depender das condições da base como porosidade e regularidade.</li></ul>	
<b>Informações técnicas de desempenho</b>	<b>Resultado</b>	<b>Norma de referência</b>
	% de Exclusão de Água vs. Controle depois de 24hs de imersão	76% Cubo de argamassa 80% Bloco de concreto
	% de Exclusão de Água vs. Controle depois de 24hs de imersão	77% Cubo de concreto 2"
<b>V.U.R. (Vida Útil de Referência)</b>	textura, pinturas e revestimento cerâmico e pétreos	5 anos

- Recomendamos a consulta do GUIA ORIENTATIVO PARA O DESEMPENHO DOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO em sua versão mais atual.

# PROCRYL 8.000

Hidrofugante, pronto para uso, para textura, pinturas e revestimento cerâmico e pétreos



## **Informações SSMA**

Produto Líquidos inflamáveis: Categoria 3 - Corrosão/irritação à pele: Categoria 2 - Lesões oculares graves/irritação ocular: Categoria 2B - Sensibilização à pele: Categoria 1 - Tóxico à reprodução: Categoria 2 - Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única: Categoria 3 - Perigo por aspiração: Categoria 1. Para obter mais informações consulte a FISPQ do produto através dos nossos canais.

A PROCRYL não oferece logística reversa para suas embalagens, pois não há programa para receber de volta as embalagens. Deste modo, informamos que a embalagem usada desde que limpa corretamente, pode ser descartada como classe II-B

VOC - SCAQMD 304-91: ≤50 g/l

## **Diferencial**

Resistente ao intemperismo, podendo ficar exposto;

Fácil aplicação e ótima trabalhabilidade, resultando em produtividade da execução;

Aumenta a vida útil da superfície, evitando infiltrações;

Pronto para uso;

V.U.R. aproximadamente de 3 a 5 anos

Sem geração de resíduos;

## **Procryl**

Estrada Vicinal Vito Julio Lerario, 720 - Distrito Industrial - Roseira/SP - 12580-322

(12) 2112-0509

vendas@procryl.com.br

suporte@procryl.com.br