PROCRYL ADESIFIX

Dispersão aquosa a base de HVA para modificação de argamassas utilizada em chapisco e ponte de aderência.

Informações do produto	pH: 4 a 6	Densidade: 0,95 a 1,05 g/cm³
	Viscosidade: até 1.000 cps	Validade: 6 meses
Embalagem	Tipo: Balde plástico	Empilhamento máximo: até 3 baldes
	Dimensões da embalagem: 31 cm de diâmetro e 38 cm de altura	Peso líquido: 20 kg Peso bruto: 20,7 kg
Campo de aplicação	Compatível com cimento, utilizado como aditivo para concreto e argamassa e, também como chapisco e ponte de aderência para pisos	
Método de preparo e aplicação	**Chapisco convencional:** Argamassa de traço 1:2 ou 1:3 (cimento/areia), permite diluir o PROCRYL ADESIFIX em até 1:8 em água. Aplicar a argamassa preparada com colher de pedreiro ou rolo para chapisco até que cubra toda a área de trabalho. **Chapisco em piso:** Argamassa de traço 1:2 ou 1:3 (cimento/areia), permite diluir o PROCRYL ADESIFIX em até 1:8 em água. Com uma vassoura, espalhar uniformemente esta solução sobre a base. **Argamassa/concreto:** Preparar o traço projetado e lançar sobre a ponte de aderência ainda úmida, visando melhor adesão do sistema. **Argamassa de regularização e reparos:** Argamassa de traço 1:2 ou 1:3 (cimento/areia), permite diluir o PROCRYL ADESIFIX em até 1:8 em água. Sobre a base previamente umidecida com água, aplicar a argamassa com o traço acima, utilizando as ferramentas necessárias.	

- Executar a limpeza do substrato com o auxílio de ferramentas adequadas; executar a lavagem com sistema de pressão;
- Cimento, areia deverão atender as exigências da NBR.
- Para mais informações das aplicações do **PROCRYL ADESIFIX**, disponibilizamos nossa Equipe Técnica para apresentação, treinamento, capacitação dos aplicadores e acompanhamento do uso dos produtos PROCRYL.

Informações de consumo	A quantidade de **PROCRYL ADESIFIX** vai depender da quantidade de água e, do traço, umidade e ponto de trabalhabilidade da argamassa utilizada. O consumo da quantidade da argamassa depende das condições da base como porosidade, regularidade e espessura.
V.U.R. (Vida Útil de Referencia)	N/D
Diferencial	Sem geração de resíduos; Resistência mecânica e coesiva; Espessuras baixas; Ótima aderência; Plasticidade; Resistência; Aderência às argamassas sobre diversos substratos; Evita a retração das massas de cimento e mistas; Ótima resistência a alcalinidade;

PROCRYL ADESIFIX

Dispersão aquosa a base de HVA para modificação de argamassas utilizada em chapisco e ponte de aderência.

Informações técnicas de desempenho **ABNT NBR 15.258:2021**	**Resultado**	**Norma de referência**
	≥0,8Mpa	NBR 12171 - Aderência após 28 dias de cura (diluição 1:6)
	≥0,7Mpa	NBR 12171 - Aderência após 28 dias de cura (diluição 1:8)
	GRUPO A3	

Informações SSMA	
	Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14.725-2. Para mais informações acesse a FISPQ do produto atraves dos nossos canais.
	A PROCRYL não oferece logistica reversa para suas embalagens, pois não há programa para receber de volta as embalagens. Deste modo, informamos que a embalagem usada desde que limpa corretamente, pode ser descartada como classe II-B
	VOC - SCAQMD 304-91: ≤20 g/l

Procryl	
	Estrada Vicinal Vito Julio Lerario, 720 - Distrito Industrial - Roseira/SP - 12580-322
	(12) 2112-0509
	vendas@procryl.com.br
	suporte@procryl.com.br