

PROCRYL BASECOAT

Argamassa polimérica flexível, à base de polímeros, aditivos especiais, cargas minerais e cimento para impermeabilização de sistemas construtivos Stell Frame.



<u>Informações do produto</u>	<u>Componente A</u>	<u>Componente B</u>
Aspecto	Pasta	Sólido
Cor	rosado	Cinza
pH	8 a 10	
Densidade:	1,7 a 1,8 g/cm ³	
<u>Mistura (Componente A + Componente B)</u>		
Aspecto	Pasta viscosa e cinza	
Temperatura mín/máx. de aplicação	5°C a 35°C	
Tempo de utilização da mistura	até 40 minutos	
Tempo de cura total	28 dias	
Tempo para liberação	24 horas	
Período mínimo entre demãos	1h ou até secagem	

<u>Embalagem</u>	Tipo: Balde plástico	Empilhamento máximo: até 3 baldes
	Dimensões da embalagem: 31 cm de diâmetro e 38 cm de altura	Peso líquido: 24 kg
		Peso bruto: 24,7 kg

<u>Campo de aplicação</u>	Construções a seco; Steel frame e Wood frame; revestimentos de bases de concreto.
---------------------------	---

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail suporte@procryl.com.br.

<u>Condição da base</u>	O substrato deve estar limpo, remova as partes soltas ou desagregadas, óleos, desmoldantes ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência. Recomendamos seguir as instruções pertinentes ao preparo da base, citadas na ABNT NBR 9574.
	Caso a base apresente baixa resistência superficial, aplicar em toda área PROCRYL HARD ÁGUA e aguardar secagem.

<u>Restrições ao uso</u>	Não adicione em hipótese alguma água na mistura do PROCRYL BASECOAT .
	Deve-se evitar também a aplicação sobre outros tipos de impermeabilizantes não compatíveis:

<u>Método de preparo e aplicação</u>	Preparo e mistura: O produto é fornecido em dois componentes e fracionados para aplicação em forma de pintura: Componente A (pasta polimérica); Componente B (pó cinza). Adicione a quantidade do componente A no recipiente e posteriormente o componente B; misture mecanicamente por 3 a 5 minutos, dissolvendo possíveis grumos que possam se formar, obtendo uma pasta homogênea. Após mistura dos componentes A e B, utilizar a mistura de modo a não ultrapassar o período de 30 minutos. Não utilizar a mistura após o período. <u>Traço em peso:</u> 4 partes do componente A para 1 parte do componente B. Tratamento de ralos, cantos e rodapé: Quando houver, aplique primeira demão do PROCRYL BASECOAT, fixando o estruturante PROCRYL TELA. Com 1ª demão seca, aplicar as demãos seguintes, conforme especificado. Aplicação: aplique a 1ª demão em toda a área a ser impermeabilizada; após secagem, aplicar as quantidades de demão necessária para atendimento do consumo especificado. Após secagem da última demão, aguarde 48 hs para realizar o ensaio de estanqueidade. Após conclusão do ensaio, a área está liberada para receber o acabamento se aplicável.
--------------------------------------	---

<u>Informações de consumo e rendimento</u>	Consumo/m ²	Redimento/embalagem
	6 kg/m ²	4 m ²

- O consumo vai depender das condições da base como porosidade e regularidade.

PROCRYL BASECOAT

Argamassa polimérica flexível, à base de polímeros, aditivos especiais, cargas minerais e cimento para impermeabilização de sistemas construtivos Stell Frame.



Informações técnicas de desempenho	Resultado	Norma de referência
	≥ 25m.c.a	NBR 10787 – Estanqueidade positiva
	≥ 10m.c.a	NBR 10787 – Estanqueidade negativa
	≥20mm	ISO 13007-5:2005 Determinação da deformação transversal – Flexibilidade de argamassa colante
	≥ 1MPa	NBR 12171 – Aderência aos 7 dias de cura
	≥ 1MPa	NBR 12171 – Aderência aos 28 dias de cura
	≥ 1MPa	NBR 12171 – Aderência cura a seco + 7 dias na água potável
	≥ 1MPa	NBR 12171 – Aderência cura a seco + 7 dias na água alcalina
	≥ 1MPa	NBR 12171 – Aderência cura a seco + 7 dias na água clorada
	Sem alterações	ASTM G154 – Envelhecimento por intemperismo artificial

Informações SSMA

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14.725-2. Para mais informações acesse a FISPQ do produto através dos nossos canais.

A PROCRYL não oferece logística reversa para suas embalagens, pois não há programa para receber de volta as embalagens. Deste modo, informamos que a embalagem usada desde que limpa corretamente, pode ser descartada como classe II-B

VOC - SCAQMD 304-91: ≤20 g/l

V.U.R. (Vida Útil de Referência)

Construções a seco; Steel frame e Wood frame; 20 anos
revestimentos de bases de concreto;

Recomendamos a consulta do GUIA ORIENTATIVO PARA O DESEMPENHO DOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO em sua versão mais atual.

Diferencial

Secagem rápida e curto intervalo entre as demãos;
Adere em concreto e em outros sistemas cimentícios, madeira e metal;
Resistente ao intemperismo, podendo ficar exposto, quando necessário;
Fácil aplicação e ótima trabalhabilidade, resultando em produtividade da execução;
Baixa espessura, não interfere no acabamento final;
Permite assentamento de revestimento cerâmico e porcelanato;
Ótima aderência e flexibilidade;
Sem geração de resíduos;

Procryl

Estrada Vicinal Vito Julio Lerario, 720 - Distrito Industrial - Roseira/SP - 12580-322

(12) 2112-0509

vendas@procryl.com.br

suporte@procryl.com.br