

PROCRYL FRISO

Impermeabilizante Acrílico, pronto para uso, para formação de Membrana Acrílica de Impermeabilização. Atende a ABNT NBR 13.321 – Classe F



Informações do produto	Viscosidade: 30.000 a 40.000 cps	pH: 8 a 10
	Densidade: 1,25 a 1,35 g/cm ³	Sólidos: 58 a 63%
	Validade: 12 meses	

Embalagem	Tipo: Balde plástico	Empilhamento máximo: até 3 baldes
	Dimensões da embalagem: 25,5 cm de diâmetro e 26 cm de altura	Peso líquido: 12 kg Peso bruto: 12,4 kg

Campo de aplicação	Friso e juntas	Requadração e arremates para colocação de esquadrias
	Molduras	Barrados

- Indicado para fachadas com acabamento em pinturas e texturas, revestimentos cerâmicos ou porcelanatos

Método de preparo e aplicação	Preparo e mistura: Produto PRONTO PARA USO; não requer adição de água ou mistura.
--------------------------------------	--

Condição da base: Remova sujeiras e poeira, se necessário para aplicação do **PROCRYL FRISO**. Recomendamos seguir as instruções pertinentes ao preparo da base, citadas na ABNT NBR 9574.

Tratamento de friso e juntas de fachada: Aplique a primeira demão no sentido horizontal com pincel até cobrir a área acima, abaixo e do interior do friso, respeitando a especificação do projeto; Aguarde a secagem, aproximadamente 5min e aplique a segunda demão, conforme a primeira demão.

Liberção para acabamento: após secagem da aplicação, aguarde 12 hs para iniciar o revestimento da fachada.

- Para mais informações das aplicações do **PROCRYL FRISO**, disponibilizamos nossa Equipe Técnica para apresentação, treinamento, capacitação dos aplicadores e acompanhamento do uso dos produtos PROCRYL.

Informações de consumo	Friso e junta:	0,2 a 0,3 kg/metro linear*
	Barrados, Molduras e Requadração e arremates para colocação de esquadrias:	1 kg/m ²

- *largura de tratamento considerada de 20 a 30cm
- O consumo vai depender das condições da base como porosidade e regularidade.

V.U.R. (Vida Útil de Referência)	Friso e juntas:	10 anos
	Molduras:	10 anos
	Barrados:	15 anos
	Requadração e arremates para colocação de esquadrias:	20 anos

- Recomendamos a consulta do GUIA ORIENTATIVO PARA O DESEMPENHO DOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO em sua versão mais atual.

PROCRYL FRISO

Impermeabilizante Acrílico, pronto para uso, para formação de Membrana Acrílica de Impermeabilização. Atende a ABNT NBR 13.321 – Classe F



Informações técnicas de desempenho	Ensaio - ABNT NBR 13.321 - Classe F	Resultado
	Resistência à tração no ponto máximo	3,5 MPa
	Alongamento na ruptura	376%
PQ-IBI	Resistência à tração no ponto máximo após envelhecimento*	1,8 MPa
Autorização Nº 089.083	Alongamento de ruptura após envelhecimento*	300%
	Absorção de água (168h/23°C)	10%
	Determinação de resistência de aderência	≥0,5 MPa
	Ensaio - complementares	Resultado
	NBR 10787 – Estanqueidade positiva	≥25 m.c.a.
	NBR 12171 – Aderência aos 28 dias de cura	≥1 MPa
	NBR 13.276 – Flexibilidade à baixa temperatura	Sem alterações
	ASTM G154 – Envelhecimento por intemperismo artificial	Sem alterações

*envelhecimento acelerado em ultravioleta por 300 horas, com ciclos de 4 horas de ultravioleta a 60°C e 4 horas de condensação a 50°C.

Informações SSMA	
	Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14.725-2. Para mais informações acesse a FISPQ do produto através dos nossos canais.
	A PROCRYL não oferece logística reversa para suas embalagens, pois não há programa para receber de volta as embalagens. Deste modo, informamos que a embalagem usada desde que limpa corretamente, pode ser descartada como classe II-B
	VOC - SCAQMD 304-91: ≤20 g/l

Diferencial	
	Fácil aplicação e ótima trabalhabilidade, resultando em produtividade da execução;
	Baixa espessura, não interfere no acabamento final;
	Resistente ao intemperismo, podendo ficar exposto, quando necessário;
	Permite assentamento de revestimento cerâmico e porcelanato;
	Secagem rápida e curto intervalo entre as demãos;
	Ótima elasticidade e flexibilidade;
	Produto pronto para uso;
	Resistente a alcalinidade;
	Sem geração de resíduos;

Procryl	
	Estrada Vicinal Vito Julio Lerario, 720 - Distrito Industrial - Roseira/SP - 12580-322
	(12) 2112-0509
	vendas@procryl.com.br
	suporte@procryl.com.br