

# PROCRYL HB MASTIQUE



Selante monocomponente à base de resinas acrílicas de alta performance, resistência a água e baixa retração, especialmente desenvolvido para diversas aplicações existentes em obras e serviços de acabamento na Construção Civil.

<b>Informações do produto</b>	Aspecto: Material tixotrópico	Densidade: 1,65 a 1,75 g/cm <sup>3</sup>
	Cores disponíveis: Branco	Validade: 18 meses*

\*Manter o produto em suas embalagens originais e devidamente lacradas em local coberto, fresco e longe de temperaturas extremas.

Temperatura de armazenamento e aplicação recomendada +5°C a +30°C

<b>Embalagem</b>	Tipo: Caixa com <b>12 cartucho plástico de 400g</b>	Empilhamento máximo: até 5 caixas
	Dimensões da embalagem: 20 cm de largura, 35 cm de comprimento e 13 cm de altura	Peso bruto: 5,8 kg

<b>Campo de aplicação</b>	Vedações e preparo de superfícies irregulares para pintura, preenchimento de furos em ambientes internos e externos;
	Colagem de em madeira, gesso e drywall;
	Preenchimento de trincas e fissuras;
	Acabamento em caixilhos, batentes, guarnições de porta e molduras;

<b>Informações técnicas de desempenho</b>	<b>Propriedades a 25+/-2°C   50 +/-5%UR</b>	<b>Limites</b>
Aspecto do filme		Conforme padrão
Tempo de formação de pele		10 a 20 min
Cura 24 horas		4 +/-2 mm
Escorrimento		0 mm
Resistência a temperatura após cura		-20 a +80°C
Preenchimento de juntas		máximo 2mm

<b>Informações de consumo</b>	consumo dependerá das dimensões da junta
-------------------------------	--

<b>V.U.R. (Vida Útil de Referencia)</b>	5 anos
---	--------

# PROCRYL HB MASTIQUE



Selante monocomponente à base de resinas acrílicas de alta performance, resistência a água e baixa retração, especialmente desenvolvido para diversas aplicações existentes em obras e serviços de acabamento na Construção Civil.

## Recomendações de uso e limitações

*Condição da base: A superfície deve estar limpa e isenta de qualquer tipo de contaminação, tais como graxa ou poeira, pois se o substrato não estiver bem limpo, o PROCRYL HB MASTIQUE terá adesão sobre as impurezas e não sobre a superfície desejada. A limpeza da superfície pode ser mecânica (por abrasão) e química (com utilização de solventes desengraxantes).*

Aplicar sobre a trinca ou fissura e aguardar até 72 horas dependendo da quantidade aplicada e temperatura ambiente;

Durante a aplicação, manter o bico no fundo da trinca para evitar o aparecimento de bolhas de ar;

A secagem ocorre pela evaporação da água em temperatura ambiente;

Uma segunda aplicação poderá ser necessária para alinhar o produto ao nível da trinca durante a aplicação;

Em caso de retração após 24 horas, repetir aplicação nivelando com ima espátula;

Após secagem, se necessário, lixar e pintar (recomenda-se tinta base d'água); A pintura com o adesivo sem a cura completa pode causar manchamento;

Recomenda-se realizar a identificação correta da patologia a ser tratada, sendo as aberturas mais comuns:

\*microfissuras: inferior a 0,5mm

\*fissuras: abertura de até 0,5mm

\*trinca: de 0,5mm a 1mm;

Abertura maiores que 1mm são consideradas rachaduras e devem ser analisadas quanto ao risco da estrutura

Recomenda-se realizar o ratamento da fissura ou trinca utilizando espátula em formato "V" e o uso de tela estrutural;

Não é indicado para imersão contínua em água;

Não é recomendado para juntas de dilatação adesivo/selante estrutural. (recomenda-se verificar nossa linha de selantes híbridos PROCRYL);

Não aplicar o produto em materiais que exsudam ou em contato com óleo;

Substratos não mencionados devem sempre ser testados;

- Para mais informações das aplicações do **PROCRYL HB MASTIQUE**, disponibilizamos nossa Equipe Técnica para apresentação, treinamento, capacitação dos aplicadores e acompanhamento do uso dos produtos PROCRYL.
- As informações aqui contidas, especialmente as recomendações para uso e aplicação de nossos produtos, são baseadas em nosso conhecimento e experiência. Devido aos diferentes materiais utilizados, bem como a variação de condições de trabalho além de nosso controle, a **PROCRYL** recomenda que sejam realizados ensaios para testar a adequação de nossos produtos de acordo com a necessidade do processo, substrato e aplicação. Não aceitamos qualquer responsabilidade devido as variações que os substratos possam sofrer em sua produção e composição, que não são de nosso conhecimento.

# PROCRYL HB MASTIQUE



Selante monocomponente à base de resinas acrílicas de alta performance, resistência a água e baixa retração, especialmente desenvolvido para diversas aplicações existentes em obras e serviços de acabamento na Construção Civil.

<b>Diferencial</b>	<p>Excelente acabamento;</p> <p>Adere em diferentes superfícies, tais como alvenaria, madeira, cerâmica, gesso, granito, drywall;</p> <p>Pode ser lavado (não utilizar material abrasivo em exposição excessivamente prolongada a água);</p> <p>Não forma fungos;</p> <p>pode ser lixado após seco;</p> <p>Fácil aplicação e ótima trabalhabilidade, resultando em produtividade da execução;</p> <p>Não escorre quando aplicado na vertical e não exsuda óleo que ocasiona manchamento;</p> <p>Baixa emissão de VOC, sendo isento de Solventes; Odor neutro</p> <p>Ótimo tempo em aberto;</p> <p>Produto pronto para uso e não inflamável;</p> <p>Sem geração de resíduos;</p> <p>Aceita aplicação de pinturas posteriores (<b>recomenda-se a realização de teste preliminar</b>);</p>
--------------------	---

<b>Informações SSMA</b>	<p>Não classificado de acordo com os critérios do GHS (ONU) e não possui riscos específicos. Produto não classificado como perigoso para o transporte terrestre, hidroviário e aéreo.</p> <p>Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local e de acordo com boas práticas de higiene industrial e de segurança. Utilize equipamento de proteção individual. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.</p> <p>Para obter mais informações consulte a FDS.</p> <p>A PROCRYL não oferece logística reversa para suas embalagens, pois não há programa para receber de volta as embalagens. Deste modo, informamos que a embalagem usada desde que limpa corretamente, pode ser descartada como classe II-B</p> <p>VOC - SCAQMD 304-91: <math>\leq 1,5</math> g/l</p>
-------------------------	---

<b>Procryl</b>	<p>Estrada Vicinal Vito Julio Lerario, 720 - Distrito Industrial - Roseira/SP - 12580-322</p> <p>(12) 2112-0509</p> <p>vendas@procryl.com.br</p> <p>suporte@procryl.com.br</p>
----------------	--