

PROCRYL IMPER



Impermeabilizante Acrílico, pronto para uso, para formação de Membrana Acrílica de Impermeabilização. Atende a ABNT NBR 13.321 – Classe C e P e, redução de ilhas de calor.

Informações do produto	Viscosidade: 30.000 a 40.000 cps	pH: 8 a 10
	Densidade: 1,25 a 1,35 g/cm ³	Sólidos: 60 a 65%
	Validade: 12 meses	
Embalagem	Tipo: Balde plástico	Empilhamento máximo: até 3 baldes
	Dimensões da embalagem: 31 cm de diâmetro e 38 cm de altura	Peso líquido: 25 kg
		Peso bruto: 25,7 kg
Campo de aplicação	Lajes expostas	Áreas molhadas e molháveis
	Telhados	Barrados
	Marquises, platibandas e abóbadas	
Método de preparo e aplicação ABNT NBR 15.885 ABNT NBR 13.321	Preparo e mistura: Produto PRONTO PARA USO; não requer adição de água ou mistura.	
	Condição da base: Remova sujeiras e poeira, se necessário para aplicação do PROCRYL IMPER . Recomendamos seguir as instruções pertinentes ao preparo da base, citadas na ABNT NBR 9574.	
	Tratamento de ralos, cantos e rodapé: Quando houver, aplique primeira demão do PROCRYL IMPER , fixando o estruturante PROCRYL TELA . Com 1ª demão seca, aplicar as demãos seguintes da pintura impermeável, conforme especificado.	
	Aplicação: aplique a 1ª demão em toda a área a ser impermeabilizada; após secagem, aplicar as quantidades de demão necessária para atendimento do consumo especificado.	
	Após secagem da última demão, aguarde 48 hs para realizar o ensaio de estanqueidade. Após conclusão do ensaio, a área está liberada para receber o acabamento se aplicável.	
	<ul style="list-style-type: none">Para mais informações das aplicações do PROCRYL IMPER, disponibilizamos nossa Equipe Técnica para apresentação, treinamento, capacitação dos aplicadores e acompanhamento do uso dos produtos PROCRYL.	
Informações de consumo	Lajes expostas:	2 kg/m ²
	Marquises, platibandas e abóbadas:	1,5 kg/m ²
	Barrados, áreas molhadas e molháveis:	1 kg/m ²
	Telhados:	0,5 a 1,2 kg/m ²
	<ul style="list-style-type: none">O consumo vai depender das condições da base como porosidade e regularidade.	
Informações SSMA	Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14.725-2. Para mais informações acesse a FISPQ do produto através dos nossos canais.	
	A PROCRYL não oferece logística reversa para suas embalagens, pois não há programa para receber de volta as embalagens. Deste modo, informamos que a embalagem usada desde que limpa corretamente, pode ser descartada como classe II-B	
	VOC - SCAQMD 304-91: ≤30 g/l	

PROCRYL IMPER



Impermeabilizante Acrílico, pronto para uso, para formação de Membrana Acrílica de Impermeabilização. Atende a ABNT NBR 13.321 – Classe C e P e, redução de ilhas de calor.

Informações técnicas de desempenho	Ensaio - ABNT NBR 13.321 - Classe P	Resultado
	Resistência à tração no ponto máximo	3,9 MPa
	Alongamento na ruptura	277%
	Resistência à tração no ponto máximo após imersão por 7 dias	1,1 MPa
	Alongamento de ruptura após imersão por 7 dias	439%
	Absorção de água (168h/23°C)	4%
	Absorção de água (672h/23°C)	8%
	Determinação de resistência de aderência	0,66 MPa
	Ensaio - complementares	Resultado
	NBR 10787 – Estanqueidade positiva	≥25 m.c.a.
	NBR 12171 – Aderência aos 28 dias de cura	≥1 MPa
	NBR 13.276 – Flexibilidade à baixa temperatura	Sem alterações
	ASTM G154 – Envelhecimento por intemperismo artificial	Sem alterações

V.U.R. (Vida Útil de Referência)		
	Áreas molhadas e molháveis:	20 anos
	Lajes expostas:	15 anos
	Barrados:	15 anos
	Telhados, marquises, platibandas e abóbadas:	12 anos

- Recomendamos a consulta do GUIA ORIENTATIVO PARA O DESEMPENHO DOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO em sua versão mais atual.

Diferencial	
	Fácil aplicação e ótima trabalhabilidade, resultando em produtividade da execução;
	Baixa espessura, não interfere no acabamento final;
	Resistente ao intemperismo, podendo ficar exposto, quando necessário;
	Permite assentamento de revestimento cerâmico e porcelanato;
	Secagem rápida e curto intervalo entre as demãos;
	Ótima elasticidade e flexibilidade;
	Produto pronto para uso;
	Resistente a alcalinidade;
	Sem geração de resíduos;

Procryl	
	Estrada Vicinal Vito Julio Lerario, 720 - Distrito Industrial - Roseira/SP - 12580-322
	(12) 2112-0509
	vendas@procryl.com.br
	suporte@procryl.com.br