

PROCRYL SELAFLEX

Selante acrílico, flexível e monocomponente, base água para tratamento de trincas e fissuras



Informações do produto	pH: 8 a 10	Densidade: 1,45 a 1,55 g/cm ³
	Sólidos: 63 a 66%	Validade: 12 meses
Embalagem 15kg	Tipo: Balde plástico	Empilhamento máximo: até 3 baldes
	Dimensões da embalagem: 25,5 cm de diâmetro e 26 cm de altura	Peso líquido: 15 kg
		Peso bruto: 15,4 kg
Embalagem 5kg	Tipo: Balde plástico	Empilhamento máximo: até 3 baldes
	Dimensões da embalagem: 21 cm de diâmetro e 22,5 cm de altura	Peso líquido: 5 kg
		Peso bruto: 5,1 kg
Campo de aplicação	Selagem ou calafetação de trincas e fissuras internas e externas; Calafetação de fissuras verticais ou horizontais de baixa movimentação; Selagem de vãos em paredes de drywall, guarnições de madeira ou metal;	

Método de preparo e aplicação

- Ferramentas indicadas: espátula, desempenadeira e fita crepe.
- Preparo e mistura: Produto PRONTO PARA USO; não requer adição de água ou mistura.
- Condição da base: A superfície deve estar limpa, seca e descontaminada, se necessário para aplicação do **PROCRYL SELAFLEX**.
- Para espessura superior a 10mm, deve ser aplicado em duas ou mais etapas, respeitando o tempo de secagem.
- Colocar a fita crepe na borda lateral da junta a ser aplicada o **PROCRYL SELAFLEX**.
- Colocar limitador de profundidade compatível com a junta, conforme especificado em projeto.
- Aplicar o **PROCRYL SELAFLEX** de modo a preencher totalmente a o vão da junta ou fissura. Exercer pressão moderada para garantir a o contato do produto com a borda, aderência e evitar formação de bolha.
- Retirar o excesso de produto com auxílio de uma espátula e retirar a fita crepe.
- Todo e qualquer acabamento ou retrabalho devem ser executados antes do tempo de formação de pele. Qualquer sobreposição ao acabamento deve ser testada previamente para verificação da compatibilidade.
- Proteger o produto da água por no mínimo 24 horas da aplicação, visando garanti o desempenho do produto.
- Para mais informações das aplicações do **PROCRYL SELAFLEX**, disponibilizamos nossa Equipe Técnica para apresentação, treinamento, capacitação dos aplicadores e acompanhamento do uso dos produtos PROCRYL.

Informações de consumo	0,15 kg - 1m linear para juntas (10 mm x 10 mm)
-------------------------------	---

- O consumo vai depender das condições da base como porosidade e regularidade

Informações técnicas de desempenho	Resultado	Ensaio
	30	Dureza Shore A
	≥ 150%	Alongamento na Ruptura
	30 min	Tempo de aplicação e formação de pele
	150 min	tempo de secagem ao toque
	10 a 40° C	Temperatura de aplicação
	7 dias	total de cura

PROCRYL SELAFLEX

Selante acrílico, flexível e monocomponente, base água para tratamento de trincas e fissuras



Informações SSMA

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14.725-2. Para mais informações acesse a FISPQ do produto através dos nossos canais.

A PROCRYL não oferece logística reversa para suas embalagens, pois não há programa para receber de volta as embalagens. Deste modo, informamos que a embalagem usada desde que limpa corretamente, pode ser descartada como classe II-B

VOC - SCAQMD 304-91: ≤20 g/l

V.U.R. (Vida Útil de Referencia)

N/D

Diferencial

Fácil aplicação e ótima trabalhabilidade, resultando em produtividade da execução;

Ótima aderência;

Baixa retração, não resseca e não racha;

Pronto para uso;

Boa resistência ao intemperismo e ao raios UV;

Pode ser aplicado em horário comercial;

Uso interno e externo;

Sem geração de resíduos;

Procryl

Estrada Vicinal Vito Julio Lerario, 720 - Distrito Industrial - Roseira/SP - 12580-322

(12) 2112-0509

vendas@procryl.com.br

suporte@procryl.com.br