

PROCRYL TELA

Tela estruturante, fabricada com fios 100% poliéster, levemente impregnada com PVC.



Informações do produto	PROCRYL TELA 1m	Medidas: 1m x 50m Área: 50m ² Malha: 1 x 1 mm
	PROCRYL TELA 20 cm	Medidas: 0,20m x 50m Área: 10m ² Malha: 1 x 1 mm

Campo de aplicação Impermeabilizações moldada *in-loco*; grandes áreas, juntas, cantos, rodapé e ralos;

Instrução de uso **Lajes:** Após a aplicação da primeira demão do impermeabilizante PROCRYL, estique o estruturante em toda superfície, antes mesmo de secar a demão aplicada. Evite que o estruturante fique enrugado e/ou dobrado. Espere secar e aplique as demais demãos do impermeabilizante PROCRYL até atingir o consumo especificado.

Ralos e canos: Corte de acordo com o diâmetro do cano/ralo nos formatos “pizza” e/ou “margarida”. Aplique a primeira demão do impermeabilizante PROCRYL e, coloque o estruturante em toda superfície, antes mesmo de secar a demão aplicada. Evite que o estruturante fique enrugado e/ou dobrado. Espere secar e aplique as demais demãos do impermeabilizante PROCRYL.

Ralos e canos: Após a aplicação da primeira demão do impermeabilizante PROCRYL, 15 a 20 cm na parede e no piso. Posicione o estruturante PROCRYL RODAPÉ antes de secar, dividindo aproximadamente 10cm na base e 10cm no rodapé. Evite que o estruturante fique enrugado e/ou dobrado. Espere secar e aplique as demais demãos do impermeabilizante PROCRYL.

- Para mais informações das aplicações da **PROCRYL TELA**, disponibilizamos nossa Equipe Técnica para apresentação, treinamento, capacitação dos aplicadores e acompanhamento do uso dos produtos PROCRYL.

Informações técnicas de desempenho	Resultado	Norma de referência
	Fios/cm no Urdume	3
	Fios/cm na Trama	3.2
	Tensão de Ruptura no Urdume (N/5 cm)	280
	Tensão de Ruptura na Trama (N/5 cm)	300
	Encolhimento a 180°C	1.50%
	Alongamento na Ruptura	18%
	Peso de Poliéster (g/m ² ±10%)	19
	Peso de Adesivo (g/m ² ±10%)	20
	Peso Total (g/m ² ±10%)	39
	Espessura (mm±10%)	0.18
	Largura (mm)	variável
	Comprimento do Rolo (m)	variável
	Tubete de embalagem (Øint. mm)	50
	Adesivo	PVC

Diferencial

- Fácil aplicação e ótima trabalhabilidade, resultando em produtividade da execução;
- Resistencia aos álcalis proporcionada pelo revestimento em PVC;
- Leve e flexível, facilitando o manuseio e aplicação;
- Aumento da estabilidade mecânica do sistema de impermeabilização;
- Resistente as intempéries;
- Baixa deformação.
- Aumenta a resistência do sistema de impermeabilização
- Contribui para evitar o surgimento de fissuras e/ou trincas
- Compatível com toda linha PROCRYL (flexíveis e rígidos).

PROCRYL TELA

Tela estruturante, fabricada com fios 100% poliéster, levemente impregnada com PVC.



Informações SSMA

Produto não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14.725-2. Para mais informações acesse a FISPQ do produto através dos nossos canais.

A PROCRYL não oferece logística reversa para suas embalagens, pois não há programa para receber de volta as embalagens. Deste modo, informamos que a embalagem usada desde que limpa corretamente, pode ser descartada como classe II-B

VOC - SCAQMD 304-91: 0 g/l

Procryl

Estrada Vicinal Vito Julio Lerario, 720 - Distrito Industrial - Roseira/SP - 12580-322

(12) 2112-0509

vendas@procryl.com.br

suporte@procryl.com.br
